

Čím vyplnit spáry tak, aby byly nepropustné a s dlouhou životností?

## SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

Kuchyň, **KOUPELNA**, terasa nebo bazén? Nezáleží na tom, jaký druh, barvu, formát dlažby či obkladů preferujete. S finálním vzhledem nebudete nikdy **SPOKOJENI**, pokud nebudou spáry mezi obkladovými prvky vyplněny **KVALITNÍ** spárovací maltou.



### JAK NA TO

**NÁROČNOST:** ★★★★★

**DOBA:** 2 hodiny / kolem vany

**NÁKLADY:** 431 Kč / m<sup>2</sup> mozaiky  
s rozměry 25 x 25 mm

**LIDÉ:** 1

**OBDOBÍ:** celoročně

### 1. DVĚ SLOŽKY



Dvousložková epoxidová spárovací malta na obkladové prvky se míchá ze dvou složek: A (pryskyřice) a B (tužidlo) v poměru 9 : 1.

### 2. MÍCHÁNÍ



Složku B nalejeme do nádoby se složkou A. Mícháme několik minut elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami.

### 3. KONZISTENCE



Smícháním obou složek vzniká snadno zpracovatelná malta, připravená na spárování. Maltu je nutno zpracovat do 45 minut po namíchání (při teplotě cca 20 °C).

**4. STĚRKA**

Ke spárování se doporučuje používat profesionální nářadí.

**5. SPÁROVÁNÍ**

Aplikace epoxidové malty do spár gumovou stěrkou je jednoduchá. Spáry musí být zcela vyplněné.

**6. ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ MALTY**

Po vyspárování lze pomocí gumové stěrky epoxidovou maltu dokonale odstranit z povrchu mozaiky (stíráme diagonálním směrem).

**7. ABRAZIVNÍ HOUBA**

Na první čištění povrchu mozaiky použijeme speciální abrazivní houbu Scotch Brite™.

**8. DOČISTĚNÍ**

Touto houbou odstraníme přebytky spárovací hmoty.

**9. HOUBA**

Při čištění nešetříme vodou, kterou několikrát vyměníme za čistou. Do poslední vody můžeme přidat až 10% lihu.

**10. FINÁLNÍ ČISTĚNÍ**

Molitanovou houbou dočistíme povrch a vyhladíme spáry.

**11. HOTOVO**

Mozaika po vyspárování a očištění získá perfektní vzhled, stálou barevnost a dlouhodobou životnost.

**KONTROLNÍ SEZNAM****MATERIÁL**

203 Kč

- spárovací hmota** 431 Kč/m<sup>2</sup>  
např. Kerapoxy CQ 100, bílá barva;  
orientační spotřeba – 0,96 kg/m<sup>2</sup>  
u mozaikového obkladu 25 x 25 mm  
(862 Kč / 2 kg)

**NÁŘADÍ**

- vrtačka**  
s míchacím nástavcem
- nerezová špachtle**
- gumová stěrka Mapei**
- abrazivní houbu Scotch Brite™ Mapei**
- molitanová houbu**
- kbelík s vodou**

**VÝHODY EPOXIDOVÝCH SPÁROVACÍCH MALT**

- Po vytvrdnutí je povrch spáry hladký a prakticky nenasákový, proto splňuje přísné požadavky na odolnost proti vodě, hygienu a stálobarevnost.
- Spáry nepraskají.
- Spáry si trvale zachovávají svou barvu.
- Spáry, na které roky působily nečistoty, budou po očištění jako nové.
- Odolnost proti agresivním chemickým vlivům – jsou vhodnou volbou pro majitele domácích zvířat, ale i do bazénů.
- Mají výrazně menší sklon k ulpívání nečistot a vzniku plísní.
- Jednoduchá údržba je předurčuje k aplikaci do exponovaných míst, v nichž dochází ke znečištění.

**dobré RADY****VÝBĚR SPÁROVACÍ HMOTY**

Spáry mezi keramickými obkladovými prvky nebo ve skleněné mozaice nejsou jen dekoračním prvkem. Mají přímý vliv na životnost dlažby a obkladu. O volbě vhodné spárovací malty by proto neměl rozhodovat jen její barevný odstín.